DOI: 10. 13382/j. jemi. B2205875

自激励二氧化钒薄膜及抗激光干扰红外热成像*

路 远^{1,2,3} 周长祺^{1,2,3} 吴 昌^{1,2,3} 邹崇文⁴

(1. 国防科技大学电子对抗学院红外与低温等离子体安徽省重点实验室 合肥 230037;2. 国防科技大学电子对抗学院脉冲 功率激光技术国家重点实验室 合肥 230037;3. 国防科技大学电子对抗学院先进激光技术安徽省重点实验室 合肥 230037;4. 中国科学技术大学同步辐射国家实验室 合肥 230037)

摘 要:激光干扰能够对热像仪产生饱和、眩光等干扰,对成像质量造成严重影响。二氧化钒是一种相变材料,在低温半导体态时,对红外辐射高透射,在高温金属态时,对红外辐射高反射。该特性可以用于红外热像仪对激光干扰的防护。利用分子束外延法制备了自激励二氧化钒薄膜,搭建了实验装置测量了薄膜对中红外激光的透过率。该薄膜在 3.525 μm 波长上半导体态时 对激光的透过率为 0.693,高温金属态时透过率为 0.069。利用该薄膜进行了二氧化钒薄膜防护中红外激光干扰热像仪的试 验。实验结果表明,二氧化钒薄膜为半导体态时,入射激光能量大部分能够透射二氧化钒薄膜,从而对热像仪造成严重干扰;二 氧化钒薄膜为金属态时,入射激光能量绝大部分被衰减,激光对热像仪的干扰程度大幅度降低。二氧化钒薄膜可以用于热像仪 对激光干扰的防护。

关键词:自激励二氧化钒薄膜;中红外激光;热像仪;干扰;防护 中图分类号:TN97 文献标识码:A 国家标准学科分类代码:140.30

Self-excited vanadium dioxide film and its prevention of laser interference infrared thermal imaging

Lu Yuan^{1,2,3} Zhou Changqi^{1,2,3} Wu Chang^{1,2,3} Zou Chongwen⁴

(1. Infrared and Low Temperature Plasma Key Laboratory of Anhui Province, College of Electronic Countermeasures, NUDT, Hefei 230037, China; 2. State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology, College of Electronic Countermeasures, NUDT, Hefei 230037, China; 3. Advanced Laser Technology Laboratory of Anhui Province, College of Electronic Countermeasures, NUDT, Hefei 230037, China; 4. National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science

and Technology of China, Hefei 230037, China)

Abstract: Laser interference can cause interference such as saturation and glare to thermal imager, it seriously affects the image quality. Vanadium dioxide is a phase change material, which has high transmission of infrared radiation at low temperature semiconductor state. In the high temperature metallic state, vanadium dioxide has highly reflectance of infrared radiation. This characteristic can be used to protect infrared thermal imager from laser interference. Self-motivated phase transition vanadium dioxide thin films were prepared by molecular beam epitaxial method, and the transmittance of thin films to mid-infrared laser was measured by an experimental device. The transmittance of the film in semiconductor state is 0. 693 and 0. 069 in metallic state at 3. 525 μ m wavelength. An experiment using the vanadium dioxide thin film to protect the thermal image from the middle infrared laser interfering was done. The experimental results show that when the vanadium dioxide film is semiconductor state, most of the incident laser energy can transmit the vanadium dioxide film, which will cause serious interference to the thermal imager. When vanadium dioxide film is in metallic state, most of the incident laser energy is attenuated, and the interference degree of laser to the thermal imager is greatly reduced. Vanadium dioxide thin film can be used to protect thermal imager from laser interference.

Keywords: self-excited vanadium dioxide film; mid-infrared laser; thermal imager; interference; protect

收稿日期: 2022-10-03 Received Date: 2022-10-03

^{*}基金项目:安徽省自然科学基金(1908085MA13)、国防科技大学种子基金(KY22C301)项目资助

0 引 言

对于红外成像探测器来说,其探测对象往往都是弱 小信号^[1-2],因而探测器一般灵敏度都很高,光电探测器 在使用过程中,也容易受到各种各样的杂光干扰,从而对 目标探测和测量造成影响^[3]。激光作为一种优质光源, 在现代仪器系统中广泛使用。常用于精确测距^[4]、清理 异物^[5]、视觉定位^[6]和测量风场^[7]等。激光具有方向性 好,能量密度高的特点,当激光入射到探测器表面时,探 测器很容易因为入射激光的能量密度大而饱和,激光这 种特性也被用于干扰红外热成像系统,并且已经在得到 了应用^[8]。

人们对利用激光干扰探测器开展了较多的研究, lkemoto 等^[9]研究了光导 MCT 探测器的饱和特性,利用 红外同步辐射和红外自由电子激光对探测器饱和行为进 行了详细的研究。李祉涵^[10]研究了激光对红外导引头 成像的干扰以及受激光干扰后对制导性能的影响两个方 面。Zhang 等^[11]研究了激光辐照图像传感器的干涉机 理。Wang 等^[12]以研究了散射效应引起的激光在探测器 上的能量分布。Liu 等^[13]研究了激光武器对红外导弹的 软毁伤。杨振等^[14]研究利用高吸收型陶瓷涂层材料增 加探测器像面上的饱和功率密度阈值。

为了降低激光对红外探测器的干扰,实现热像仪在 激光干扰情况下能够正常成像,本文以二氧化钒薄膜做 为防护材料,制备了具有自激励相变功能的二氧化钒复 合薄膜,利用该薄膜研究了其对激光干扰红外热像仪的 防护作用。

1 二氧化钒薄膜的光电性质

钒是一种稀有金属,它的氧化物具有多种价态,在一定的温度下钒氧化物会发生相变,呈现出不同的光学和 电学性质。1959年,科学家 Miron 在贝尔实验室首次发 现钒的氧化物具有半导体—金属相变特性,在氧化钒的 众多价态的氧化物中,二氧化钒(VO₂)的相变温度接近 室温,为68℃左右。在相变温度附近,VO₂的禁带宽度 将发生变化,发生半导体—金属体的相变。随之材料的 各种物理参数(如折射率、红外透射率、电阻率等)都将 发生突变,在宏观上表现为相变前后光学和电学性质发 生突变。VO₂ 这种相变的特性使其具有很强的应用潜 力^[15-16]。分子束外延法(molecular beam epitaxy, MBE) 是对薄膜生长的各项参数进行精确控制的比较好的方 法,能够制备出质量很高的 VO₂ 外延单晶薄膜。二氧化 钒在智能窗^[17-18]、光开关^[19]、激光防护^[20]、其他光电传 感器^[21-24]等方面具有众多的应用潜力。本文利用分子数 外延法在氮化镓衬底上制备了二氧化钒薄膜,并利用该 薄膜进行抗定向红外干扰研究。

在室温下,红外光谱在半导体态的 VO₂ 中的透过率 很高,当温度升高到相变温度时,VO₂ 发生相变,变成金 属相以后,由于金属中电子等离振荡行为,会出现一定的 截止频率,当入射光的频率低于金属中电子等离振荡的 频率时,入射光会被反射,所以红外光谱在金属相 VO₂ 中的透过率很低,这种相变过程为利用二氧化钒防护红 外探测器提供了可能。

图1给出了利用分子束外延法所制备的二氧化钒薄 膜在高温金属态和低温半导体态时的光谱透过率,可以 看到,在红外区,随着波长的增加,二氧化钒薄膜透过率 变化幅度在增大。从图1可以看出,二氧化钒薄膜在相 变前后,其红外辐射透过率很发生很大的变化,金属态二 氧化钒薄膜的红外辐射透过率大幅度降低。VO2这种特 殊光学特性使其能够用作激光防护材料,来对抗激光对 探测器的干扰,其相变前的高透过率不影响探测器接收 信号,而相变后的低透过率又使得激光不能对探测器产 生伤害,因此可以有效对抗激光对红外探测器的眩光和 饱和。





图1给出了 VO₂ 在高温和低温的红外透过率光谱以 及相变前后透过率变化情况。二氧化钒材料的这种特殊 的光学特性使其具备对抗激光干扰红外成像探测器的潜 力。目前研究二氧化钒薄膜对热像仪的防护,多是通过 外加热激励的方式实现薄膜的相变,薄膜温度控制难以 精确,本文使用 GaN/Al₂O₃ 复合衬底,完成 VO₂/GaN/ Al₂O₃ 复合膜结构,实现了可控加热层、红外透射调制层 的一体化制备,从而更方便于 VO,薄膜的实用。

2 自激励二氧化钒薄膜制备及其性能分析

2.1 自激励二氧化钒薄膜制备及相变性能

二氧化钒薄膜在常温下是半导体态,在高温时相变 为金属态,二氧化钒薄膜通常都是镀制在衬底上,当前的 研究中,多是通过外加激励的方式控制温度使其发生相 变来研究薄膜的相变性能。常用的对二氧化钒薄膜进行 加热激励方式有电加热、辐射加热、空气加热、激光辐照 加热等,这些加热方式通常都是利用外部热源将薄膜加 热到相变温度以上。这些加热方式一般难以实现精确的 温度控制,多是通过观察薄膜透射率的变化来判断是否 相变。为实现薄膜温度的精确控制,设计一种新式结构 来控制二氧化钒薄膜的温度,采用 VO,/GaN/Al,O, 复合 膜结构。在该结构中,将二氧化钒薄膜温度的控制功能 集成到了所制备的器件中,使器件温度控制不再需要外 部热源,实现器件自身对相变的温度自激励。器件结构 如图2所示,底层为Al,O₃,在Al,O₃衬底上生长了一层 氮化镓(GaN)薄膜,GaN 是一种新型半导体材料,具有较 大的禁带宽度,采用 GaN 目的是利用其半导体特性,通 电后可以产生热量,在 GaN 两端镀上金属 Au 做为电极, 通过对电极施加电压,可以对整个器件进行加温。这种 加热方式实现了温控部分与功能薄膜的一体化,通过电 压和电流的控制可以实现薄膜温度的精准控制,实现薄 膜电控相变自激励,为进一步应用打下基础。

二氧化钒薄膜采用分子束外延法制备,在 VO₂ 沉积 之前,在丙酮、异丙醇和去离子水中超声清洗 GaN/Al₂O₃ (0001)衬底,各清洗 10 min。经过上述处理后,将衬底用 N₂ 气体吹干,然后迅速转入真空室。采用射频等离子体 辅助氧化 MBE 腔,基压为 3×10^{-7} Pa,在 GaN/Al₂O₃ 衬底 上沉积了 VO₂ 薄膜。在沉积过程中,衬底温度保持在 530 ℃。



Fig. 2 VO₂/GaN/Al₂O₃ Composite film structure

2.2 二氧化钒薄膜阻温特性测试

利用实验室搭建的双探针变温电阻测试平台测试了 所得到的 VO₂/GaN/Al₂O₃ 薄膜样品的电阻在升温和降 温过程中随温度的变化曲线(如图 3)。由图 3 可知所得 样品在室温下的电阻很高,约为 1.3×10⁵ Ω,表现为半导 体态。随着温度的升高,初始电阻值变化较小,在相变温 度附近时,电阻发生突变,阻值变化约为3个量级,相变 为金属态,其电阻约为110Ω。在降温过程中,VO2从高 温金属态又恢复到室温下的半导体态。这种升降温过程 中表现出显著的温度迟滞效应,是二氧化钒相变材料所 具有的典型相变特征。



Fig. 3 The resistance temperature characteristics of VO₂/GaN/Al₂O₃ film

2.3 薄膜的外延生长分析

为了分析所制备的 VO₂/GaN 薄膜样品的晶体结构 和外延生长行为,本文进行了细致的 θ -2 θ 扫描,如图 4 所示。在 θ -2 θ 扫描模式下,可以看到样品表现出很强的 Al₂O₃ 单晶衬底衍射峰,此外微米厚度的 GaN 薄膜也出 现了很强的 GaN (002)衍射峰。在 GaN/Al₂O₃ 衬底上外 延生长的 VO₂ 薄膜在 2 θ =39.8°的位置具有单一的衍射 峰,经过比对,为 VO₂(020)的衍射峰。这表明本文所制 备的薄膜为 VO₂ 薄膜,可以用来开展进一步的研究。



2.4 薄膜相变特性的拉曼分析

利用变温拉曼光谱能够探测二氧化钒薄膜在相变前 后,从低温单斜相到高温金红石相的结构转变。图5给 出了所测量得到的升温和降温过程中所制备器件的拉曼 光谱。图 5(a)是升温过程中器件的拉曼光谱,可以看到 在 30 ℃时,除了来自衬底的拉曼峰,低温绝缘相的 VO, 在 196、225、312、395 和 617 cm⁻¹ 处呈现出 VO₂ 单斜相结 构的特征拉曼峰。随着温度的升高,这些 VO,的特征拉 曼峰逐渐变弱,在60℃以下,变化不明显,特征峰很清 晰,在70℃以上,特征峰突然完全消失。此时表明 VO, 已经完全相变,整个晶体结构完全转变为金红石金属相。 图 5(b)给出了降温过程中的拉曼光谱图。当温度降低 到 60 ℃及以下温度时, VO2 特征拉曼峰又开始出现,表 明在降温过程中,在相变温度下,低温单斜相又开始出 现。表明本文制备的二氧化钒薄膜具备金属半导体相变 过程的可逆性。同时从变温的拉曼光谱可以看出其升温 和降温过程所对应的相变温度在 60 ℃~70 ℃之间。





3 二氧化钒薄膜抗激光干扰红外热成像 测试

3.1 二氧化钒薄膜对中红外激光的衰减测试

搭建测量二氧化钒薄膜相变前后对中红外激光透过 率的实验装置如图6所示。首先测量薄膜在室温下对中 红外激光的透射率,此时薄膜为半导体态,Au 电极外加 电压为0,利用功率计测量入射到二氧化钒薄膜的功率 和经过二氧化钒薄膜衰减后的出射功率,计算得到半导 体态时薄膜的透过率。然后对金属电极加上直流电,通 过 GaN 对二氧化钒薄膜加温,在电压为4.7 V时,二氧化 钒薄膜透射率发生突变,相变为金属相,为保持二氧化钒 薄膜金属相得稳定,将激励电压保持在5.2 V。分别测量 入射到二氧化钒薄膜的激光功率和经过二氧化钒薄膜衰 减后的出射激光功率,计算得到在金属相时二氧化钒薄 膜对中红外激光透过率。测量结果如表1所示。通过 表1可以看出,二氧化钒薄膜在相变以后,激光输出能量 大幅度衰减,透过率由 0.693 衰减到 0.069,表现出了良 好的开关特性。相变后二氧化钒薄膜的透过率约为相变 前透过率的10%。



图 6 二氧化钒薄膜对中红外激光的衰减测量 Fig. 6 Attenuation measurement of mid-infrared laser by vanadium dioxide thin film

表1 二氧化钒薄膜对中红外激光的衰减

 Table 1
 Attenuation of vanadium dioxide

 thin film to mid-infrared laser

二氧化钒薄膜 物理状态	波长/ μm	入射功率/ mW	出射功率/ mW	透过率(出射功 率/入射功率)
半导体态(相变前)	3. 525	332	230. 2	0. 693
金属态(相变后)	3. 525	332	23.2	0.069

3.2 二氧化钒薄膜抗激光干扰热成像

搭建二氧化钒薄膜防护中红外热像仪实验装置如 图 7 所示,中红外激光器产生红外激光,利用 K9 玻璃衰 减片对激光进行衰减,经过二氧化钒薄膜以后,最终照射

· 183 ·

热像仪(型号 AGEMA 550),观察中红外激光对热像仪的 干扰效果并进行记录。对薄膜电极通电,对薄膜进行加 热,使二氧化钒薄膜发生相变,观察二氧化钒薄膜相变前 后激光对中红外热像仪的干扰效果,分析其抗激光干扰 性能。

实验中,中红外激光器的输出激光的波长为 3.525 μm,功率为330 mW,在距离激光器3m位置放置 红外热像仪,实验测得 K9玻璃对3.525 μm波长激光的 透过率为17%,放置了2片K9玻璃,因而入射到二氧化 钒薄膜的激光功率约为9.5 mW。激光对中红外热像仪 干扰结果如图8所示。





通过图 8(a)可以看出,热像仪对中红外激光非常敏 感,较弱的能量就能使其达到饱和。二氧化钒薄膜在半 导体时,对入射激光能量高透过,激光的干扰使热像仪出 现眩光现象,使热像仪成像单元大面积饱和,从而无法对 所观测的目标进行有效成像。二氧化钒薄膜相变为金属 态后,对入射的激光能量大幅度衰减,使其透过能量仅为 相变前的 10%。虽然该能量仍然使热像仪局部饱和,但 饱和区域很小,热像仪仍能对目标区域进行有效成像观 察。二氧化钒薄膜能够对热像仪起到较好的防护作用。

为了进一步研究其防护效果,本文绘制了二氧化钒 薄膜相变前后热像仪所成图像的灰度直方图,如图9所 示。图9(a)中,因图像饱和区域较大,饱和像素点出现 概率远大于其他各灰度级像素数,表现为图像的大面积 饱和。图9(b)中,相变为金属态的二氧化钒薄膜对入射 激光光强大幅度衰减,热像仪饱和像素数大幅度降低,图 像成像层次明显。二氧化钒薄膜呈现了较好的防护 效果。

4 结 论

激光方向性好,功率密度高,能够对红外热像仪造成 干扰。二氧化钒薄膜是一种相变材料,在半导体态时,二 氧化钒对红外辐射高透过;在金属态时,二氧化钒薄膜对 红外辐射低透过;该特性可以用于对激光干扰热像仪的





 (b) 氧化钒薄膜处于金属状态时,对激光具有明显的 保护效果
 (b) When vanadium dioxide film is in metallic state, The interference degree of laser to thermal imager is reduced, showing obvious protective effect.

图 8 VO, 薄膜相变前后激光对热像仪的干扰效果

Fig. 8 Interference effect of laser on thermal imager before and after VO₂ film phase transition

防护。本文制备了具有自激励相变功能的二氧化钒薄 膜,所制备的二氧化钒薄膜具有良好的相变性能。通过 实验方式研究了二氧化钒薄膜对中红外激光干扰红外热 像仪的防护。测量了二氧化钒薄膜在 3.525 μm 波长上 相变前后对激光的透过率,在金属态时,激光透过率仅 为半导体态时的 10%。进行了二氧化钒薄膜防护中红 外热像仪试验,实验结果表明,二氧化钒薄膜相变为金 属态后,激光对热像仪的干扰能力大幅度降低。利用 二氧化钒薄膜的相变特性能够防护激光干扰红外热成 像系统。

参考文献

 [1] 武杰, 蔺素珍, 禄晓飞, 等. 基于多特征融合的红外 弱小目标检测[J]. 电子测量技术, 2022, 45(8): 108-115.
 WU J, LIN S ZH, LU X F, et al. Infrared small target

detection based on multi-feature fusion [J]. Electronic Measurement Technology, 2022, 45(8): 108-115.

[2] 蔡军,谭静,邱会然.基于局部积加权对比的红外弱



图 9 红外热成像的灰度直方图

Fig. 9 Gray histogram of infrared thermal imaging

小目标检测[J]. 电子测量与仪器学报, 2021, 35(12): 133-141.

CAI J, TAN J, QIU H R. Infrared dim small target detection based on local product weighted contrast [J], Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2021, 35(12): 133-141.

[3] 黄喆,赵世艺,周卫斌,等.面向盾构导向激光标靶的抗杂光算法研究[J].仪器仪表学报,2022,43(4):172-181.

HUANG ZH,ZHAO SH Y,ZHOU W B, et al. Research on the anti stray light algorithm for shield guided laser target [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2022, 43(4): 172-181.

- [4] 吴江, 兀伟, 杨银芳. 脉冲激光测距主放电路设计[J]. 国外电子测量技术, 2020, 39(4): 125-132.
 WU J, WU W, YANG Y F. Pulse laser ranging main discharge circuit design [J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2020, 39(4): 125-132.
- [5] 姜来,周洁,杨静琦,等.激光异物清理系统的光束 发射系统设计[J].电子测量技术,2021,44(1): 26-30.

JIANG L, ZHOU J, YANG J Q, et al. Beam emission system design of laser foreign body remover device [J]. Electronic Measurement Technology, 2021, 44 (1): 26-30.

- [6] 张旭辉, 沈奇峰, 杨文娟, 等. 基于三激光点标靶的 掘进机机身视觉定位技术研究[J]. 电子测量与仪器 学报, 2022, 36(6): 178-186.
 ZHANG X H, SHEN Q F, YANG W J, et al. Research on visual positioning body based on three technology of roadheader laser point target [J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2022, 36 (6): 178-186.
- [7] REN Y, WU X, TAO F, et al. Effect of peak power and pulse width on coherent Doppler wind lidar's SNR[J]. Instrumentation, 2022, 9(2):26-32.
- [8] U.S. Air Force (USAF), U.S. Military. Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCM) Systems Engineering Case Study-Details of the Laser Transmitter Pointer/Tracker and Missile Warning Sensor (Paperback) [Z]. September 10, 2017.
- [9] IKEMOTO Y ,ZEN H. HgCdTe detector saturation using infrared free electron laser and infrared synchrotron radiation [J]. Infrared Physics & Technology, 2020, 106: 103268.
- [10] 李祉涵、激光干扰红外导引头成像制导性能仿真研究[D]. 西安:西安电子科技大学, 2021.
 LI ZH H. Modeling and simulation of infrared imaging guidance seeker with laser jamming effects [D]. Xi'an: Xidian University, 2021.
- [11] ZHANG Y, NIU C, ZHAO S, et al. Investigation of interference on photodetector CCD by lasers with different wavelengths[J]. Optik, 2020, 202: 163660.
- WANG Y, WANG G, CHEN Q, et al. Laser energy distribution on detector under the different incident angle[C]. Selected Papers of the Photoelectronic Technology Committee Conferences held June July 2015. SPIE, 2015, 9795: 622-631.
- [13] LIU Y W. Research on 10.6 µm laser disturbance to infrared detector system [J]. Applied Mechanics and Materials, 2012, 1682(155-156) : 810-814.
- [14] 杨振,郭鑫民,张建隆,等. 陶瓷涂层对中红外探测器抗激光性能的影响[J]. 红外技术, 2019, 41(10): 935-940.
 YANG ZH, GUO X M, ZHANG J L, et al. Effect of

ceramic coating on laser irradiation resistance for mid wave infrared detector, [J]. Infrared Technology, 2019, 41(10): 935-940.

[15] 徐凯,路远,凌永顺,等. 氧化热处理对 VO₂薄膜红外

光学相变特性的影响[J]. 激光与红外. 2015, 45(1): 53-57.

XU K, LU Y, LING Y SH. et al. Effects of oxidational annealing on infrared optical phase transition properties of VO_2 thin films [J]. Laser & Infrared, 2015, 45(1): 53-57.

- [16] MAAZA M, HAMIDI D, GIBAUD A, et al. Optical activity of VO₂ based nanophotonics [C]. 2011 13th International Conference on Transparent Optical Networks. IEEE, 2011: 1-7.
- [17] HUANG Z, CHEN S, LV C, et al. Infrared characteristics of VO₂ thin film for smart window and laser protection applications [J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(19): 191905.
- [18] ZHOU J, GAO Y, ZHANG Z, et al. VO₂ thermochromic smart window for energy savings and generation [J]. Scientific Reports, 2013, 3(1): 1-5.
- [19] HUANG W, YIN X, HUANG C, et al. Optical switching of a metamaterial by temperature controlling[J]. Applied Physics Letters, 2010, 96(26): 261908.
- [20] 路远, 凌永顺, 冯云松,等. 二氧化钒薄膜对红外脉 冲功率激光的智能防护分析[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(11), 2887-2891.

LU Y, LING Y SH, FENG Y S, et al. Analysis of VO_2

thin film intelligent protection against pulsed power infrared-laser [J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(11), 2887-2891.

- [21] DRISCOLL T, KIM H, CHAE B, et al. Memory Metamaterisls[J]. Science, 2009, 325, 1518-1521.
- [22] LI Z, HU Z, PENG J, et al. Ultrahigh infrared photoresponse from core-shell single-domain-VO₂/V₂O₅ heterostructure in nanobeam [J]. Advanced Functional Materials, 2014, 24(13): 1821-1830.
- [23] YANG Z, KO C, RAMANATHAN S. Oxide electronics utilizing ultrafast metal-insulator transitions [J]. Annual Review of Materials Research, 2011, 41(1): 337-367.
- [24] HAN Y H, KIM K T, SHIN H J, et al. Enhanced characteristics of an uncooled microbolometer using vanadium-tungsten oxide as a thermometric material [J]. Applied Physics Letters, 2005, 86(25): 254101.

作者简介



路远(通信作者),现为国防科技大学研究员,博士生导师,主要研究方向为光学工程研究。

Lu Yuan (Corresponding author) is a researcher and doctoral supervisor at National University of Defense Technology. His main

research interest includes optical engineering research.